



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЗАВОД БУРОВЫХ И ТАМПОНАЖНЫХ
МАТЕРИАЛОВ-СЕРВИС»

623101, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Индустриальная, д.1
ОКПО 47666676 ОКВЭД 23.64
ИНН 6684023614 КПП 668401001, ОГРН 1169658018430
(3439) 22-83-36, office@zbtm.ru

ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ

№ _____ от " ____ " _____ 2020 г



Портландцемент тампонажный марки ПЦТ I-100
ГОСТ 1581-96

Наименование показателей	Норма по ГОСТ	Фактические значения
Внешний вид при T = 20°C	Порошок серого цвета	Соответствует
Водо-смесевое отношение	-	0,5
Плотность тампонажного раствора, кг/м ³	-	1790
Растекаемость тампонажного раствора, мм, не менее	200	235
Остаток на сите с сеткой № 0,08 по ГОСТ 6613, %, не более	15	4
Водоотделение тампонажного раствора, мл, не более	8,7	3,5
Время загустевания тампонажного раствора до консистенции 30 Вс при T = 75°C, мин, не менее	90	121
Предел прочности камня при T = 75°C, после 24 часов твердения при изгибе, Мпа, не менее	3,5	4,23

Соответствует ГОСТ 1581-96 марки ПЦТ I-100

Экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний № 5079 от 02.12.2019 г. выдан ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области"

Сертификат соответствия № ТАКСЕРТ RU.03-19.H08870

Сертификат на применение химпродукта в технологических процессах добычи и транспорта нефти № 153.39.RU.245860.09473.12.19 от 10.12.2019г

№ партии:

Упаковка - мягкий контейнер из полипропиленовой ткани (МКР)

Покупатель:

Масса нетто, тн :

Дата отгрузки:

№ вагона :

Подпись контролера качества:

Начальник лаборатории
Плюхина И.И.

Изготовитель гарантирует соответствие цемента требованиям ГОСТ 1581-96 при соблюдении правил транспортировки и хранения в течение 60 дней со дня отгрузки.

