



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЗАВОД БУРОВЫХ И ТАМПОНАЖНЫХ
МАТЕРИАЛОВ - СЕРВИС»

623101, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Индустриальная, д.1
ОКПО 47666676 ОКВЭД 23.51
ИНН 6684023614 / КПП 668401001, ОГРН 1169658018430
(3439) 22-83-36, office@zbtm.ru

ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ

№ _____ от " ____ " _____ 2019 г



Цемент тампонажный облеженный марки ПЦТ-III-об 5-100
ГОСТ 1581-96

Наименование показателей	Требования ГОСТ	Фактические значения
Внешний вид при T = 20°C	Порошок серого цвета	Соответствует
Содержание облегающей добавки, %	11-70	50
Водо-смесевое отношение	-	0,55
Плотность тампонажного раствора, кг/м ³	1460-1540	1520
Растекаемость тампонажного раствора, мм, не менее	200	240
Тонкость помола-остаток на сите с сеткой № 008 по ГОСТ 6613, %, не более	12	22
Водоотделение тампонажного раствора, мл, не более	7,5	3
Время загустевания тампонажного раствора до консистенции 30 Вс при T = 75°C, мин, не менее	90	207
Предел прочности камня при T = 75 ° C, после 48 часов твердения при изгибе, Мпа, не менее	1	3,9
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф, Бк/кг, не более	740	49±16

Соответствует ГОСТ 1581-96 марки ПЦТ-III-об 5-100

Экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний № 5130 от 14.05.2018 г. выдан ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области"

Сертификат соответствия № ТАКСЕРТ RU.03-19.H08639

Сертификат на применение химпродукта в технологических процессах добычи и транспорта нефти № 153.39.RU.245860.09240.08.19 от 20.08.2019г

№ партии:

Упаковка - мягкий контейнер из полипропиленовой ткани (МКР)

Покупатель:

Масса нетто, тн:

Дата отгрузки:

№ вагона:

Подпись контролера качества:

Изготовитель гарантирует соответствие цемента требованиям ГОСТ 1581-96 при соблюдении правил транспортировки и хранения в течение 60 дней со дня отгрузки.

Начальник лаборатории
Плюхина Н.Н.

