



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЗАВОД БУРОВЫХ И ТАМПОНАЖНЫХ
МАТЕРИАЛОВ - СЕРВИС»
623101, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Индустриальная, д.1
ОКПО 47666676 ОКВЭД 23.51
ИНН 6684023614 / КПП 668401001, ОГРН 1169658018430
(3439) 22-83-36, office@zbtm.ru

ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ

№ 91 от "14" 06 2019 г



Цемент тампонажный облепченный марки ПЦТ-III-об 5-50 ГОСТ 1581-96

Наименование показателей	Норма по ГОСТ	Фактические значения
Внешний вид при T = 20°C	Порошок серого цвета	Соответствует
Водо-смесевое отношение	-	0,7
Плотность тампонажного раствора, кг/м ³	1460-1540	1525
Растекаемость тампонажного раствора, мм, не менее	200	237
Водоотделение тампонажного раствора, мл, не более	7,5	0
Время загустевания тампонажного раствора до консистенции 30 Вс при T = 22°C, мин, не менее	90	>300
Предел прочности камня при T = 22°C, после 48 часов твердения при изгибе, Мпа, не менее	0,7	0,96

Соответствует ГОСТ 1581-96 марки ПЦТ-III-об 5-50

Экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний № 5130 от 14.05.2018 г. выдан ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области"

Сертификат соответствия № ТАКСЕРТ RU.01-14.H06687

Сертификат на применение химпродукта в технологических процессах добычи и транспорта нефти № 153.39.RU.245860.07093.07.16 от 27.07.2016г

№ партии: 91

Упаковка - мягкий контейнер из полипропиленовой ткани (МКР)

Покупатель:

Масса нетто

Дата отгрузки: 14.06.2019г

самовывоз

Подпись контролера качества:

Начальник лаборатории
Плюжича И.И.

Изготовитель гарантирует соответствие цемента требованиям ГОСТ 1581-96 при соблюдении правил транспортировки и хранения в течение 60 дней со дня отгрузки.

