



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЗАВОД БУРОВЫХ И ТАМПОНАЖНЫХ
МАТЕРИАЛОВ-СЕРВИС»

623101, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Индустриальная, д.1
ОКПО 47666676 ОКВЭД 23.64
ИНН 6684023614 /КПП 668401001, ОГРН 1169658018430
(3439) 22-83-36, office@zbtm.ru

ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ

№ _____ от " _____ " _____ 2020 г



Цемент тампонажный облепченный марки ПЦТ-III-об 6-50
ГОСТ 1581-96

Наименование показателей	Норма по ГОСТ	Фактические значения
Внешний вид при T = 20°C	Порошок серого цвета	Соответствует
Водо-смесевое отношение	-	0,62
Плотность тампонажного раствора, кг/м ³	1560-1640	1600
Растекаемость тампонажного раствора, мм, не менее	200	220
Водоотделение тампонажного раствора, мл, не более	7,5	0,2
Время загустевания тампонажного раствора до консистенции 30 Вс при T = 22°C, мин, не менее	90	>90
Предел прочности камня при T = 22° С, после 48 часов твердения при изгибе, Мпа, не менее	0,7	1,23

Соответствует ГОСТ 1581-96 марки ПЦТ-III-об 6-50

Экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний № 5079 от 04.12.2019 г. выдан ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области"

Сертификат соответствия № ТЭКСЕРТ RU.03-19.H08639

Сертификат на применение химпродукта в технологических процессах добычи и транспорта нефти № 153.39.RU.245860.09240.08.19 от 20.08.2019г

№ партии:

Упаковка - мягкий контейнер из полипропиленовой ткани (МКР)

Покупатель:

Масса нетто, тн:

Подпись контролера качества:

Дата отгрузки:
Начальник лаборатории
Плюхица Т.А.

самовывоз

Изготовитель гарантирует соответствие цемента требованиям ГОСТ 1581-96 при соблюдении правил транспортировки и хранения в течение 60 дней со дня отгрузки.

