



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЗАВОД БУРОВЫХ И ТАМПОНАЖНЫХ
МАТЕРИАЛОВ-СЕРВИС»
623101, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Индустриальная, д.1
ОКПО 47666676 ОКВЭД 23.64
ИНН 6684023614 ЛКПП 668401001, ОГРН 1169658018430
(3439) 22-83-36, office@zbtm.ru

Документ о качестве

№ ___ от "___" _____ 2020г



Цемент тампонажный облепченный ЦТО"ЛАЙТ 1300"

ТУ 5734-003-47666676-2016

Наименование показателей	Норма по ТУ	Фактические значения
Внешний вид при T=20°C	Порошок серого цвета	Соответствует
Водо-смесевое отношение	-	0,85
Плотность тампонажного раствора, кг/м ³	1300-1360	1300
Растекаемость тампонажного раствора, мм, не менее	200	243
Водоотделение, мл, не более	5	0,5
Время загустевания тампонажного раствора при T=75°C и атм.давлении до консистенции 30 Вс, мин, не менее	90	300
Коэффициент линейного расширения при T=75°C, через 24 ч твердения, %, не менее	0,5	1
Предел прочности камня при T=75°C, через 24 ч твердения, Мпа, не менее		
при изгибе	1	2
при сжатии	2	8

Соответствует ТУ 5734-003-47666676-2016 марки "ЛАЙТ" _1300_

Экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний № 5077 от 02.12.2019г выдан ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области"

Сертификат соответствия № ТЭКСЕРТ RU.03-19.H08637

Сетификат на применение химпродукта в технологических процессах добычи и транспорта нефти № 153.39.RU.245860.09238.08.19 от 20.08.2019г

№ партии:

Упаковка-мягкий контейнер из полипропиленовой ткани(МКР)

Покупатель:

Масса нетто, тн:

Дата отгрузки:

самовывоз

Подпись контролера качества:

Изготовитель гарантирует соответствие цемента требованиям ТУ 5734-003-47666676-2016 при соблюдении правил транспортировки и хранения в течение 90 дней со дня отгрузки.

Начальник лаборатории
Плюхина Н.Н.

