



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ЗАВОД БУРОВЫХ И ТАМПОНАЖНЫХ  
МАТЕРИАЛОВ-СЕРВИС»  
623101, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Индустриальная, д.1  
ОКПО 47666676 ОКВЭД 23.64  
ИНН 6684023614 /КПП 668401001, ОГРН 1169658018430  
(3439) 22-83-36, office@zbtm.ru

## Документ о качестве

№ \_\_\_\_\_ от " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2020г



Цемент тампонажный облеженный ЦТО"ЛАЙТ 1500"

ТУ 5734-003-47666676-2016

Наименование показателей	Норма по ТУ	Фактические значения
Внешний вид при T=20°C	Порошок серого цвета	Соответствует
Водо-смесевое отношение	-	0,69
Плотность тампонажного раствора, кг/м <sup>3</sup>	1460-1540	1505
Растекаемость тампонажного раствора, мм, не менее	200	222
Водоотделение, мл, не более	5	0,4
Время загустевания тампонажного раствора при T=75°C и атм.давлении до консистенции 30 Вс, мин, не менее	90	211
Коэффициент линейного расширения при T=75°C, через 24 ч твердения, %, не менее	0,5	0,75
Предел прочности камня при T=75°C, через 24 ч твердения, Мпа, не менее при изгибе	1,5	2,4
при сжатии	4	7

Соответствует ТУ 5734-003-47666676-2016 марки "ЛАЙТ" \_1500\_

Экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний № 5077 от 04.12.2019г. выдан ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области"

Сертификат соответствия № ТЭКСЕРТ RU.03-19.H08637

Сертификат на применение химпродукта в технологических процессах добычи и транспортировки нефти № 153.39.RU.245860.09238.08.19 от 20.08.2019



Упаковка-мягкий контейнер из полипропиленовой ткани(МКР)

Покупатель:


Масса нетто, тн:

Дата отгрузки:

№ вагона:

Подпись контролера качества:

Изготовитель гарантирует соответствие цемента требованиям ТУ 5734-003-47666676-2016 при соблюдении правил транспортировки и хранения в течение 90 дней со дня отгрузки.



Начальник лаборатории  
Плюхина Н.И.