



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ЗАВОД БУРОВЫХ И ТАМПОНАЖНЫХ  
МАТЕРИАЛОВ-СЕРВИС»  
623101, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Индустриальная, д.1  
ОКПО 47666676 ОКВЭД 23.64  
ИНН 6684023614 /КПП 668401001, ОГРН 1169658018430  
(3439) 22-83-36, office@zbtm.ru

### ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ

№ 2 от "20" "03" 2020г



### Цемент тампонажный расширяющийся ЦТ " ПЛАСТ ПВ" ТУ 5734-001-47666676-2016

Наименование показателей	Норма по ТУ	Фактические значения
	ПЛАСТ-ПВ	
Внешний вид при T=20°C	Порошок серого цвета	Соответствует
Водо-смесевое отношение	-	0,4
Плотность тампонажного раствора, кг/м <sup>3</sup>	1850-1950	1915
Растекаемость тампонажного раствора, мм, не менее	200	255
Водоотделение, мл, не более	1	0
Время загустевания тампонажного раствора при T=75°C и атм.давлении до консистенции 30 Вс, мин, не менее	90	201
Водоотдача, см <sup>3</sup> /30 мин, см <sup>3</sup> , не более	40	12
Коэффициент линейного расширения при T=75°C, через 24 ч твердения, %, не менее	1,5	10
Предел прочности камня при T=75°C, через 24 ч твердения, Мпа, не менее при изгибе при сжатии	5 14	6,6 29

Соответствует ТУ 5734-001-47666676-2016 марки Пласт ПВ

Экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний № 5074 от 04.12.2019г выдан  
Центр гигиены и эпидемиологии по Свердловской области"

Сертификат соответствия № ТЭКСЕРТ RU.03.-19.H08875

Сетификат на применение химпродукта в технологических процессах добычи и транспорта нефти  
153.39.RU.245860.09478.12.19 от 11.12.2019г



№ партии:

Упаковка - мягкий контейнер из полипропиленовой ткани (МКР)

Покупатель:

Масса нетто, тн:

Дата отгрузки:

№ вагона:

Подпись контролера качества:

Изготовитель гарантирует соответствие цемента требованиям ТУ 5734-001-47666676-2016 при соблюдении правил транспортировки и хранения в течение 90 дней со дня отгрузки.



Начальник лаборатории  
Плюхина И.Н.