



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЗАВОД БУРОВЫХ И ТАМПОНАЖНЫХ
МАТЕРИАЛОВ-СЕРВИС»

623101, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Индустриальная, д.1
ОКПО 47666676 ОКВЭД 23.64
ИНН 6684023614 /КПП 668401001, ОГРН 1169658018430
(3439) 22-83-36, office@zbtm.ru

ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ

№ _____ от " _____ " _____ 2020 г



Цемент тампонажный термостойкий марки ЦТ "Терм I"
ТУ 5734-005-47666676-2016

| Наименование показателей | Норма по ТУ | Фактические значения |
|--|----------------------|----------------------|
| | Терм I | |
| Внешний вид при T = 20°C | Порошок серого цвета | Соответствует |
| Водо-смесевое отношение | - | 0,4 |
| Плотность тампонажного раствора, кг/м ³ | 1750-1950 | 1800 |
| Растекаемость тампонажного раствора, мм, не менее | 200 | 230 |
| Водоотделение тампонажного раствора, мл, не более | 3,5 | 2 |
| Время загустевания* тампонажного раствора до консистенции 30 Вс, при T = 120°C и далении 40 МПа, мин, не менее | 90 | 110 |
| Предел прочности цементного камня при T = 120° С и давлении 40 Мпа, после 24 ч твердения, Мпа, не менее при изгибе | 2,5 | 3,8 |

* определяется с использованием химических реагентов

Соответствует ТУ 5734-005-47666676-2016 марки ЦТ "Терм I"

Экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний № 5076 от 02.12.2019г выдан ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области"

Сертификат соответствия № ТЭКЕРТ RU.03-19.H08874

Сетификат на применение химпродукта в технологических процессах добычи и транспорта нефти № 153.39.RU.245860.09477.12.19 от 11.12.2019г

№ партии:

Упаковка - мягкий контейнер из полипропиленовой ткани (МКР)

Покупатель:

Масса нетто, тн :

Дата отгрузки:

№ вагона :

Подпись контролера качества:

Начальник лаборатории
Плюхина Н.Н.

Изготовитель гарантирует соответствие цемента требованиям ТУ 5734-005-47666676-2016 при соблюдении правил транспортировки и хранения в течение 90 дней со дня отгрузки.

