



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЗАВОД БУРОВЫХ И ТАМПОНАЖНЫХ
МАТЕРИАЛОВ-СЕРВИС»

623101, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Индустриальная, д.1
ОКПО 47666676 ОКВЭД 23.64
ИНН 6684023614 /КПП 668401001, ОГРН 1169658018430
(3439) 22-83-36, office@zbtm.ru

ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ

№ _____ от " _____ " _____ 2020 г



Цемент тампонажный термостойкий
марки ЦТ "Терм УТ"
ТУ 5734-005-47666676-2016

Наименование показателей	Норма по ТУ	Фактические значения
	Терм УТ	
Внешний вид при T = 20°C	Порошок серого цвета	Соответствует
Водо-смесевое отношение	-	0,36
Плотность тампонажного раствора, кг/м ³	2000-2300	2150
Растекаемость тампонажного раствора, мм, не менее	200	237
Водоотделение тампонажного раствора, мл, не более	3,5	0,6
Время загустевания* тампонажного раствора до консистенции 30 Вс, при T = 120°C и давлении 40 МПа, мин, не менее	90	121
Предел прочности цементного камня при T = 120° С и давлении 40 Мпа, после 24 ч твердения, Мпа, не менее при изгибе	2,0	2,83

* определяется с использованием химических реагентов

Соответствует ТУ 5734-005-47666676-2016 марки ЦТ "Терм УТ"

Экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний № 5076 от 04.12.2019г выдан ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области"

Сертификат соответствия № ТАКСЕРТ RU.03-19.H08874

Сертификат на применение химпродукта в технологических процессах добычи и транспорта нефти № 153.39.RU.245860.09477.12.19 от 11.12.2019г

№ партии:

Упаковка - мягкий контейнер из полипропиленовой ткани (МКР)

Покупатель:

Масса нетто, тн :

Дата отгрузки:

№ вагона:

Подпись контролера качества:

Начальник лаборатории
Плюхина Н.Н.

Изготовитель гарантирует соответствие цемента требованиям ТУ 5734-005-47666676-2016 при соблюдении правил транспортировки и хранения в течение 90 дней со дня отгрузки.

